



Curax MF

Metallsalzfreie Selbstglanzdispersion

Verpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
10 l PE-Kanister	6326	-	60

Produkteigenschaften: Curax MF ist eine Wachs-Kunststoffdispersion ohne Metallionen für die umweltgerechte Fußbodenpflege. Curax MF trocknet streifenfrei und selbstglänzend auf. Der rutschsichere Film ist sowohl mit langsamen Einscheibenmaschinen als auch mit High Speed-Maschinen polierbar. Glanz und Strapazierfähigkeit erhöhen sich mit höherer Maschinendrehzahl. Die Beschichtung ist ausgesprochen begehgsicher. Die gemessenen Gleitreibungsbeiwerte liegen oberhalb von 0,4 (gemessen mit Floor slide control FSC 2000). Auch durch Polieren wird der Wert von 0,4 nicht unterschritten. Die Gleitreibungsbeiwerte entsprechen damit der Norm DIN 18032. Begehspuren können auspoliert werden. Tiefe Kratzer werden durch Cleanern ausgebessert. Laufstraßen werden mit Curax MF, das 1:1 mit Wasser verdünnt wird, ausgebessert. Durch Erneuern der Beschichtung nach einer Zwischenreinigung mit einem Auftrag Curax MF können Grundreinigungen vermieden werden.

Anwendung: Geeignet für wasserfeste, harte und elastische Fußbodenbeläge: PVC, Linoleum, Gummi, versiegelte Holzböden, Steinböden. Auf Polyolefinböden erst auftragen, nachdem die Haftung überprüft worden ist.

Anwendung: Vor der erstmaligen Anwendung von Curax MF den Boden grundreinigen und trocknen lassen. Curax MF unverdünnt mit einem geeigneten Gerät auftragen und trocknen lassen. Den Beschichtungsvorgang ein- bis zweimal wiederholen. Zum Auftragen haben sich ein Lammfellwischer oder ein flacher, nicht zu breiter Mopp bewährt. Curax MF trocknet selbstglänzend auf. Der Glanz wird durch Polieren erhöht. Die bei der Benutzung des Bodens entstehenden Kratzer und Begehspuren werden im Bedarfsfall auspoliert. Laufstraßen können mit Curax MF nach zwei Methoden ausgebessert werden: 1) Teilbereiche: Nach der Zwischenreinigung wird Curax MF nur im Bereich der Laufstraße pur oder 1:1 mit Wasser verdünnt aufgetragen und nach dem Trocknen durch Polieren egalisiert. 2) Nach längerer Benutzung des gesamten Bodens empfiehlt es sich, z. B. im Jahresrhythmus, die Beschichtung als Ganzes aufzufrischen. Nach einer Zwischenreinigung wird dann Curax MF unverdünnt bis 1:1 mit Wasser verdünnt aufgetragen. Zum Spray-Cleanern wird Curax MF im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt.

Dosierung: Unverdünnt.

Verbrauch: Flächenleistung: 10 l für ca. 400 m² je Auftrag. Je nach Saugfähigkeit des Bodens abweichend. Poröse Oberflächen: 10 l für ca. 150 bis 300 m² je Auftrag.

Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, Polyacrylate, PE-Wachse, Verfilmungshilfen.

Productcode: GE 10

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.




Manuelle Verarbeitung,
gleichmäßig verteilen



Polierbar
Mit der Einscheiben-
maschine polierbar



Spray Cleanern



Unverdünnt auftragen